AU – IMPRIMACIÓN UNIPROA AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Excelente pintura al agua multiadherente, con poder anticorrosivo.
Perfecta adherencia al acero y sus aleaciones, aluminio, metales ligeros, galvanizados, PVC, poliestireno, cristal y azulejo.

USO RECOMENDADO:

- Como primera mano anticorrosiva sobre los más diversos soportes, hierro y sus aleaciones, galvanizados, acero inoxidable y aluminio.
- Presenta un acabado similar al de una Imprimación al disolvente, y puede ser repintada con cualquier tipo de Pintura.

DATOS TÉCNICOS

Color y aspecto:	Blanco, Mate y muy liso.
Rendimiento:	De 8 a 10 m^2 / L / mano de 35 µm secas.
Densidad:	1,200 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	100 ± 10 UK Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	50 ± 5 % peso.
Secado al tacto:	30 min a 23^{0}C y 60% HR.
Repintable:	Con acabados al agua al cabo de 4 horas a 23^{0}C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750 ml	4L

ÚTILES:



Brocha y Rodillo:
Aplicar el producto tal y como se suministra.

Pistola:
Rebajar 5% con Agua potable.

Diluyente: Agua potable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a pintar debe encontrarse limpia, seca, desoxidada y desengrasada. Esto puede realizarse por medios habituales: chorreado, limpieza con cepillos mecánicos, lavado con disolventes Etc.

Limpieza de útiles con agua limpia. No volver a introducir la pintura una vez retirada del envase original para evitar la contaminación del mismo. Debe tenerse en cuenta, como norma general, que una buena preparación de la superficie, antes de proceder al pintado es fundamental para obtener un buen resultado anticorrosivo y de adherencia. Para uso interior se puede dejar de acabado con una aplicación de 100micras secas (aplicables en 3 manos). Para uso exterior se debe aplicar un esmalte de acabado.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de los óxidos, costras de laminación, polvos, grasas, pinturas viejas, etc. Aplicar dos manos de Imprimación Anticorrosivo y otras Dos manos de cualquier tipo de Esmalte de Acabado.

Superficies de Madera.- Preparar la madera, en maderas viejas eliminar posibles pinturas y barnices anteriores mal adheridos y desconchados, limpiar y lijar a fin de obtener un acabado final idóneo. Dar aproximadamente 2 manos de producto, dando un lijado muy suave entre ellas, a fin de favorecer la adherencia entre capas.

Esta imprimación que podemos denominar todo terreno, presenta tres importantes características. 1ª Adherencia a cualquier tipo de soportes, metálicos, madera, PVC y cualquier pared de Mampostería u Hormigón. 2ª Deja un acabado como el de un producto en base solvente. 3ª Se puede repintar con todo tipo de Pinturas de Acabado respetando los tiempos indicados anteriormente.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.