SC – PINTURA DE CUBIERTAS

DESCRIPCIÓN:

Basado en resinas alcídicas secantes, con buena resistencia al amarilleo e intemperie, pigmentos de alta calidad y aditivos antideslizantes.

USO RECOMENDADO:

- En cubiertas y escaleras de toda clase de buques.

DATOS TÉCNICOS:

Color:	Blanco, Rojo óxido y Verde Prado.
Acabado:	Antideslizante o Liso.
Rendimiento:	De 8 a 11 m^2 / L / mano.
Espesor de película:	Entre 40 y 50 µm secas por capa aplicada.
Densidad:	1,370 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	105 ± 10 Unidades en el viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	70 ± 5 % peso.
Secado al tacto:	2-3 h a 23^{0}C y 60% HR.
Repintable:	24 h a 23^{0}C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750 ml	4L	10L

ÚTILES:



Brocha y Rodillo:
Tal como se suministra o ligeramente rebajada con nuestro diluyente **DX-000 PROADYX 9120** (hasta un 5%).

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

A causa de los disolventes que contiene, la **PINTURA DE CUBIERTAS PROA**, es inflamable.
Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y aplicar con ventilación y renovación de aire.
No comer, ni beber, ni fumar durante la aplicación.
Es apto para uso domestico y no es apto para uso infantil. Almacenar en lugares frescos y cerrados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Agitar fuertemente antes de su utilización.
Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Cubiertas de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa, pinturas viejas, etc.
Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada **MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA**, **AC-352 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA**, etc. seguida de dos manos de nuestra **SC PINTURA DE CUBIERTAS PROA** en el color elegido.

Cubiertas de Madera Nuevas.- Lijado general y eliminación de polvo y suciedades.
Aplicación de una mano previa de **MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA**, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos. Terminar con una o dos manos de **SC PINTURA DE CUBIERTAS PROA** en el tono deseado.

Cubiertas ya pintadas.- Lijado y limpieza generales.
Parcheo con el fondo adecuado, **MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA**.
Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior), seguida de una o dos capas de **SC PINTURA DE CUBIERTAS PROA**.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.