BH- PROTECTOR LASUR PROAQUA

DESCRIPCIÓN:

Protector decorativo de la madera base agua. Sin olor.
Impregna y decora la madera. **Interior/Exterior. Filtro U.V.** Alta resistencia al sol y la intemperie. **Impermeable:** Protege contra la lluvia y la humedad. **Microporoso:** Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua. **Anti-Gota:** De fácil aplicación en vertical o en altura **Secado rápido**, para una protección en medio día. Fácil renovación sin decapar, por simple aplicación de una nueva capa.

USO RECOMENDADO:

- Superficies verticales: Contraventanas, Pórticos, Postigos, Vallas, Ventanas, Entablados… **Maderas europeas y exóticas**.
- Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente, (glicerosos).
- El incoloro es aconsejable sólo para interior. En el exterior se utiliza únicamente para aclarar los colores más oscuros.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, satinado.
Color:	Transparente (sólo interiores) y 8 tonos carta de colores (Int./Ext.).
Rendimiento :	De 12 a 15 m² / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	1,000 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	35 ± 10 s Copa Ford nº4 a 20ºC.
Materia no volátil:	25 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	30 min a 23ºC y 60% HR.
Repintable:	Después de 24 horas a 23ºC y 60% HR.
Secado total:	12 horas a 23ºC y 60% HR

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750 mL	4L

ÚTILES:



Brocha y Rodillo:
Aplicar el producto tal y como se suministra.

Pistola:
Rebajar 10% con **Agua potable**.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.
Lijar la madera en el sentido de las vetas utilizando un papel de lija adecuado. Se recomienda para exteriores una lija gruesa nº60-80 y para interiores lija fina nº150-180.
Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo antes de proceder a la aplicación.

Maderas sucias.- Pulir y limpiar.
Tratar previamente para una mejor protección con el **BY-001 PROA CARCOMAS TOTAL**; producto al agua sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera.

Madera ya aplicada.- (con antiguo protector).
En maderas viejas eliminar posibles restos de lasures anteriores mal adheridos y desconchados, limpiar y cepillar para quitar partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y limpia.

Maderas exóticas.- Aplicación directa, salvo en maderas grasas: Roble, cedro rojo o iroko. En estos casos la protección no puede impedir la salida de taninos propios de la madera que puedan dejar manchas en la superficie de la misma.

Remover bien el bote antes de aplicar. La temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 25°C.
Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco.
Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. Limpieza del material con Agua.

Aplicar en 2 capas con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%). Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable una 3ªcapa de **BH-PROTECTOR LASUR PROAQUA** en el caso de colores claros.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.