OA – PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA

DESCRIPCIÓN:

Pintura base acuosa formulada con polímeros acrílicos en suspensión acuosa que presenta propiedades termoaislantes y anticondensación debido a la incorporación en su formulación de microesferas de vidrio huecas en sustitución de otros pigmentos de carácter inorgánico.

USO RECOMENDADO:

- Especialmente indicada para uso interior de zonas con mucha condensación, como cocinas, baños y paredes que no dispongan de una cámara de aire en la pared contigua a las fachadas.
- También es adecuada para aquellas paredes a las que se les quiera aportar un aislamiento térmico.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Mate.
Color:	Blanco. Admite ligeros teñidos en tonos muy claros.
Rendimiento:	De 4 a 5 m^2 / L / mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Densidad:	0,900 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	125 ± 10 Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	45 ± 5% en peso.
Secado al tacto:	1 hora a 23^{0}C y 60% HR.
Repintable:	Entre 12 y 24 horas a 23^{0}C y 60% HR.
Cond. Térmica de las Esferas:	0.047 W/mK (UNE EN ISO 6946)

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750mL	4L	15L

ÚTILES:



Preferentemente a **Brocha o Rodillo,** tal y como se suministra.

Diluyente/Limpieza de útiles: Agua potable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 500µ totales, con el fin de conseguir las propiedades de termoaislante y anticondensación del producto.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5ºC ni humedad ambiental superior al 80%.

Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado nunca aplicación inferior a 3 meses.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte con nuestro **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL** para asegurar una buena consolidación y uniformidad del paramento.

Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se deben tratar con una masilla adecuada.

Para aplicaciones sobre hierro imprescindible la aplicación de una imprimación anticorrosiva tipo **AO-395 IMPRIMACIÓN UNIVERSAL PROA** previamente al producto **OA-PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA**.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.